

INTERIEUR
EXTERIEUR

LEGER
SATIN
15%
sous 85°

ROULEAU*
BROSSE
AIRLESS**

NETTOYAGE
A L'EAU

RENDEMENT
12 m²/l

SEC 3H
REC. 8 à
12H***
DUR 3J

Description

Peinture décorative haut de gamme tendu de finition satinée laissant notamment épouser les formes du bois pour mettre en valeur le relief naturel. Principalement conçu pour des boiseries extérieurs mais peut être également utilisée si besoin sur murs et plafonds intérieurs ou tout autres supports bois ou métaux non-ferreux.

Recommandée notamment pour les teintes foncées (ex : noir) pour un meilleur rendu. Grâce à son très faible taux en COV* inférieur à 1g/l. Elle peut être appliquée en toute sérénité. Cette finition possède la norme jouet ce qui lui permet d'être appliquée dans bon nombre d'endroit y compris les jouets et mobiliers d'enfants (à condition de respecter le temps de séchage maximum avant utilisation). Dans cette finition le rendu des couleurs est authentique et donne un aspect brut au support.



Propriétés

Coloréance® Exigence Originale se caractérise par un confort à l'application, un excellent rendement, une grande étanchéité, une grande élasticité, sans odeur, d'une bonne opacité (pouvoir couvrant), lessivable, non farinante, microporeuse et une excellente accrochage sur de nombreux supports. Nos teintes sont lumineuses et très résistante aux UV.

Mise en oeuvre et destination

Coloréance® Exigence Originale s'applique sur supports à base de plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, bois et dérivés, métaux non ferreux, fibrociment, béton, galva, zinc, Alu, PVC, maçonnerie. Recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Tous les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59-1 et normes en vigueur. De façon générale, ils seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés, exempts de toutes traces de graisse, de feutres et solide. Il est recommandé d'appliquer dans certains cas, l'un de nos **Primaires Coloréance®** (à adaptés selon le support à peindre, teintée ou non selon teinte de finition choisie) avant d'appliquer notre Exigence Originale afin d'homogénéiser le support, de bloquer les fonds et dans certains cas de gagner une couche de finition. Si le support nécessite un traitement, effectuer celui-ci avant d'appliquer notre peinture. (ex : Si les bois sont anciens, ou remis à nus appliquer un bloqueur de tannins pour éviter toutes remontées indésirables).

Conditions d'application

Laisser sécher min. 12 heures entre deux couches.
Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2.
Température ambiante d'application minimale 5°C / maximal 30°C
Température du produit : supérieur à +10°C
Hydrométrie Max 70% H.R. Ne pas peindre sous la pluie, ni au soleil, ni sur support gelé.

Nos peintures sont
disponibles en
1 L , 2,5 L et 5 L

* Type de rouleau selon usage. **Pour une application au pistolet (buse 0,60 à 0,70 m). ***sous 20°C avec nos peintures



Eviter le gaspillage : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Classification COV conforme à la directive 2004-42/CE : CAT. A/d : 150g/l*(2007), 130g/l*(2010). Ce produit contient au maximum 1g/l COV. Extrait sec (en poids) : 56% +/- 2. Densité : 1,39 +/- 0,5 / Taux de brillance spéculaire : 15% sous 85°.

Classification AFNOR : NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2 4a / Conforme au DTU 59,1 / Hygiène et sécurité : Consulter la FDS / Néant. Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 30°C / CRAINT LE GEL.

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes du DTU en vigueur.

Fiche technique n°58 devant être présente sur le chantier / Edition Octobre 2019